



Technisches Datenblatt

Qualitätsspezifikationen

Palm Kraft plus

	Grammatur	Berstdruck	Berstfaktor	SCT, quer	SCT, quer
Einheit	[g/m ²]	[kPa]	[kPa m ² /g]	[kN/m]	[kN/m]
Norm	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895
Toleranz	± 3 %	Mindestwert je Rolle	Mindestwert je Rolle	Mittelwert je Lieferung	Mindestwert je Rolle
	115	345	3,0	2,45	2,35
	130	390	3,0	2,8	2,6
	150	450	3,0	3,1	2,9
	170	510	3,0	3,4	3,2
	180	540	3,0	3,5	3,3

Prüfklima: ISO 187, 23°C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit

Feuchte: 6,5 - 9 %

Leimung: Cobb₁₈₀₀ < 100 g/m²

Weiteres: Typische Kraftpapier Färbung

Gültig ab 01.01.2024